

الجزء الثامن

اختبارات العناصر الإنشائية الخرسانية

مقدمة :

يشتمل هذا الجزء على الاختبارات غير المتنافه والمتنافه التي تجرى على الخرسانات بالعناصر الإنشائية المختلفة القائمة والتي تم الرجوع إليها بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ الخرسانة. كما يشتمل هذا الجزء على الاحتياطات الواجب اتباعها عند إجراء الاختبارات وتحليل النتائج وهذه الاختبارات تشتمل على :

- إجراءات استخراج واختبار القلوب الخرسانية .
- توصيات لاختبار صلادة السطح باستخدام مطرقة الارتداد .
- توصيات قياس سرعة النبضات فوق الصوتية في الخرسانة .
- تجربة تحمل العناصر والمنشآت الخرسانية

١-٨ إجراءات استخراج واختبار القلوب الخرسانية

PROCEDURE FOR OBTAINING AND TESTING DRILLED CORES

١-٨ عام

إن أسباب استخراج القلب لاختبار مقاومة الضغط للخرسانة هي بوجه عام لتعيين واحد أو أكثر مما يلى :

١ - التأكد من تحقيق المنشأ لمقاومة الضغط المميزة في حالة عدم إجراء اختبار الضغط على العينات أو في حالة فشل العينات المختبرة في تحقيق المقاومة المميزة المطلوبة .

٢ - جودة الخرسانة في المنشأ .

٣ - دراسة أمان في المنشأ تحت تأثير أي من :

أ - نظام التحميل الفعلى

ب - نظام التحميل التصميمى

ج - نظام التحميل لاستعمال جديد .

٤ - التدهور في المنشأ نتيجة :

أ - زيادة التحميل .

ب - الكلل

ج - التفاعل الكيميائى .

د - الحرائق أو الانفجار .

هـ - العوامل الجوية

بالنسبة للغرض الثاني فإن تقدير المقاومة الفعلية يعطى مقياساً لمقاومة الضغط للخرسانة في موقع محدد، و يمكن تطبيقه في الحسابات الإنسانية. كما أنه في حالة تدهور المنشأ فإن المقاومة الفعلية لقلوب مستخرجة من الخرسانة في الأماكن المتأثرة بالتدور والأماكن السليمة قدتمكننا من تحديد درجة التدهور الحادثة.

ويميز اختبار القلب أنه يعبر أرخص الطرق المتاحة وأكثرها عملية، لمعرفة مقاومة خرسانة منهذه فعلاً والعديد من البيانات الأخرى عن الخرسانة المنفذة كخواص الركام الكبير والصغير ونسبتها ودرجة دمك الخرسانة ومساميتها ومحتوى الأسمنت ... الخ.

٢-١-٨ الهدف

الهدف من هذا الاختبار هو التوصية بالإجراءات التي تمنع عند استخراج واختبار القلوب الخرسانية لتعيين مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة بالموقع وكذلك سابقة الصب . وتلك الإجراءات مصممة - اعتماداً على البحث والخبرة - للخرسانة المصنوعة من أنواع الأسمنت البورتلاندى والركام الطبيعي ولقلوب الخرسانية المقطوعة والمخبرة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٦٥٨ - ١٩٩٥ .

ويمكن تطبيق معاملات التحويل الواردة بهذا التقرير بوجه عام على الخرسانة المحتوية على إضافات ولكن يجب استعمالها بحرص في حالة الخرسانة التي :

- تحتوى على ركام صناعى أو ركام خفيف.
- تحتوى على أسمنت غير بورتلاندى.
- كانت ذاته الدمل أو تلفت لأى سبب.

٣-١-٨ التعريفات

Standard Cube Strength

مقاومة المكعب القياسي

مقاومة الضغط لمكعب أحد من الخرسانة وتم إعداده واختباره طبقاً للمواصفات القياسية.

Core Strength

مقاومة القلب

مقاومة الضغط المقاسة لقلب خرسانى كما هو معرف بالمواصفة القياسية المصرية رقم

١٦٥٨ - ١٩٩٥ .

Actual Strength

المقاومة الفعلية

مقاومة الضغط للخرسانة في موقع محدد باعتبار أنها مقاومة الضغط لمكعب من الخرسانة موجود بالمنشأ.

المقاومة الفعلية التقديرية

وهي مقاومة ضغط المكعب القياسي لخرسانة العضو المختبر مقدرة من مقاومة ضغط القلب الخرساني المأخوذة من هذا العضو. ويأخذ هذا التقدير تأثير نسبة طول القلب إلى قطره وتأثير اتجاه أخذ القلب الخرساني وتأثير وجود صلب تسليح عمودي على محور القلب الخرساني على مقاومة ضغط المكعب القياسي المقدرة.

٤-١-٨ التخطيط والعمل التحضيري لاستخراج القلوب

يجب أن يكون أساس اتخاذ القرار باستخراج القلوب لتقدير المقاومة الفعلية متصلة بجميع الأطراف المعنية، بل يجب عقد اجتماع ويفضل أن يكون بالموقع بل وبحضره ممثل عن المقاول الذي سيسخرج القلب في حالات الاستخراج المعقّدة ويجب أن يغطي التخطيط والعمل التحضيري النقاط التالية :

- أ - الحاجة إلى هذا الاختبار والهدف منه.
- ب - دليل من سجلات الموقع أو المسح باستخدام الاختبارات غير المتفقة لتحديد موقع الخرسانة موضع الشك.
- ج - المواقع المقترحة للقلوب وعدها وحجمها.
- د - قيمة المقاومة المطلوبة طبقاً للتصميم والإجراء الذي سوف يتبع إذا كانت المقاومة المقدرة أقل من المقاومة المطلوبة.
- هـ - مسؤوليات الأفراد فيما يختص بتنفيذ العمل.

٤-١-٩ تحديد أماكن استخراج القلوب ومكان صلب التسليح

يجب تحديد أماكن الخرسانة موضع الشك في العنصر اعتماداً على الفحص البصري أو من السجلات. وقد يكون من الضروري استعمال اختبار غير متفق لتعيين حدودها . كذلك يجب تحديد مكان أسياخ صلب التسليح باستعمال جهاز الكشف عن صلب التسليح (أو من سجلات الموقع) وتوضع علامات على العضو توضح موقع أسياخ صلب التسليح بالنسبة لأماكن القلوب المقترحة.

٤-١-١٠ تحديد عدد القلوب

إن اختبار القلب بطبيعته أكثر اختلافاً عن اختبار المكعب. فمعامل الاختلاف نتيجة الاختبار فقط للقلوب المقطوعة والمعدة جيداً ٦ % بينما قيمته للمكعبات المعدة جيداً ٣ % فقط، فالمقاومة الحقيقية المقدرة من قلب واحد تقع في حدود $\pm 12\%$ فقط من القيمة الفعلية الحقيقية لمقاومة الخرسانة في

القلب (حدود ثقة ٩٥%). وبزيادة عدد عينات القلوب من أماكن أخذ العينات تتحسن اعتمادية المتوسط التقديري للمقاومة الفعلية حيث يقع التقدير المتوسط للمقاومة الفعلية عند موقع محدد مقدراً باستخدام عدد (n) من القلوب في حدود $\frac{12\%}{\sqrt{n}}$ من المقاومة الفعلية لخرسانة القلوب بمستوى ثقة ٩٥٪،

لذا فإن زيادة عدد القلوب يؤدي إلى نتائج أفضل كما هو موضح بالجدول التالي (١-١-٨) جدول (١-١-٨) تأثير عدد القلوب المعدة جيداً على الاختلاف بين المقاومة المتوسطة

والمقاومة الفعلية

حدود اختلاف متوسط المقاومة المقدرة عن المقاومة الفعلية (مستوى ثقة ٩٥٪)	عدد القلوب (n)
% ١٢ ±	١
% ٦ ±	٢
% ٤ ±	٣
% ٣ ±	٤

يجب الأخذ في الاعتبار أنه يمكن اعتبار أن عموداً صغير المقطع غير كفء إنشائياً اعتماداً على نتيجة قلب واحد فقط لأن القلب الواحد يمثل عينة مماثلة لنرجة جودة الخرسانة التي قد تؤدي للانهيار في حين أن هذا لن يكون صحيحاً إذا كان القلب الخرساني مأخوذًا من عنصر كبير الحجم ، لذا فإنه يوصى بأن يكون عدد القلوب المستخرجة عاكساً لحجم الخرسانة الحقيقة التي يمكنها أن تؤدي إلى أن يكون العنصر غير كفء إنشائياً.

وعند تحديد عدد القلوب المطلوبة يجب التفريق بين الأغراض المختلفة لاستخراج تلك القلوب ويجب الحكم على العناصر الإنشائية المشابهة كوحدة واحدة لأن الحكم على أعمدة طابق معين أو حكم على خرسانة سقف محدد. ويفضل ألا يقل عدد القلوب المطلوبة للحكم على صلاحية عناصر إنشائية معينة عن ٣ قلوب ويحتوى الجدول التالي (٢-١-٨) على قيم استرشادية لعدد القلوب المطلوبة.

جدول (٢-١-٨) قيم استرشادية لعدد القلوب المختبرة

الغرض من استخراج القلوب				
ضبط الجودة		الصلاحية		
عدد القلوب	حجم خرسانة الأعضاء المختبرة (ح) م³	عدد القلوب	حجم خرسانة الأعضاء المختبرة (ح) م³	
٣	$250 \geq$	٣	$100 \geq$	
$\frac{(ح - 250)}{100} + 3$	$250 <$	$\frac{(ح - 100)}{50} + 3$	$100 <$	

* يقرب عدد القلب المحتوى على كسر إلى الرقم الصحيح الأعلى

٤-٣-١-٨ تحديد مواضع استخراج القلوب

يمكن أن يستقطع القلب من أي موضع بالخرسانة المشكوك فيها طبقاً للفرض من الاختبار ويفضل أن يكون خالياً من الحديد. إذا كان استقطاع القلب سيؤدي إلى شكوك حول أداء العضو التشغيلي في المستقبل فإن القلب يستقطع من أقرب جزء من الخرسانة المشكوك فيها لموقع غير حرج متفق عليه. ولا يجب على الإطلاق أن تستقطع أي قلوب من الأماكن التي يؤدي استقطاع القلب نفسه إلى جعل العنصر غير آمن.

قد يحدث أن يظهر الفحص البصري أو الاختبارات غير المتناففة منطقة ذات جودة قليلة ومتعددة بقدر مؤثر على مقاومة العضو كله؛ في هذه الحالة يكون من المناسب أخذ القلب من هذه المنطقة لتنغير مقاومة الفعلية مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين العضو في حين أن وجود عيب موضعى في القلب المستخرج فقط وغير موجود في الخرسانة ككل يجعل من غير الملائم الاعتماد على هذا القلب في تقييم أداء العنصر ككل.

- يجب أن يملأ مكان القلب بعد القطع ويكون ذلك عن طريق :

- ١ - ملء خرسانة جافة ذات مقاومة مناسبة في مكان القلب.
- ٢ - صب جراوت أسمنت بورتلاندى أو راتنج إبوكسى في الحفرة الجافة ثم إدخال أسطوانة مصبوبة من الخرسانة لها نفس قطر الفتحة واستخدام طريقة الضغط أو البرم لثبيت الأسطوانة في فراغ القلب الممتئ بالجراوت أو الراتنج .
- ٣ - إذا كان استرجاع الشكل الأصلى مهمًا فيجب نشر الجزء الخارجى للقلب واعادته لمكانه الأصلى. ويملاً الجزء الداخلى فقط من الفراغ الحالى بخرسانة طازجة.

٤-١-٨ مقاس القلب

الأقطار المسموح بها هي ١٠٠ و ١٥٠ ملليمتر حيث لا يتعدى المقاس الاعتبارى الأكبر للركام الكبير ٢٥ و ٤٠ ملليمتر على التوالى ويفضل استخدام القطر ١٥٠ ملليمتر كلما أمكن ذلك لأنه يعطى نتائج أكثر اعتمادية. ويوضح الجدول التالى أفضلية الاختبارات الخاصة بأبعاد القلوب والمشاكل المحتملة المصاحبة لكل اختيار :

الاختبار	القطر (مم)	الطول (مم)	المشاكل المحتملة
الأول	١٥٠	١٥٠	قد يحتوى على أسياخ تسليخ
	١٥٠	٣٠٠	قد يؤدي إلى قطع الخرسانة بعمق أكبر من المرغوب
	١٠٠	١٠٠	- لا يسمح به إذا كان المقاس الاعتبارى أكبر من ٢٥ مم - قد يؤدي إلى قطع الخرسانة بعمق أقل من المطلوب.
الأخر	١٠٠	٢٠٠	قد يعطى نتائج أقل اعتمادية.

يجب ألا تكون نسبة طول القلب إلى قطره أقل من واحد أو أكثر من اثنين بعدهما تُعطى نهايته.
ويوجه عام تفضيل القلوب القصيرة عن الطويلة حيث نسبة الطول إلى القطر بين ١ و ١,٢ .

- حالة خاصة

اعتماداً على أبحاث منشورة فإنه يمكن اختبار قلوب يتراوح قطرها بين ٥٠ مم حتى ١٠٠ مم وتعتبر نتائجها مرضية ولكن من الضروري أن تخترق القلوب باستعمال ماكينات اختبار تلزم مقاييس القلب، وعادة فإن المكائن المصممة لاختبار العينات ذات أقطار ١٠٠ و ١٥٠ مم تكون غير مناسبة لاختبار العينات ذات الأقطار الصغيرة. كما يجب ألا تستعمل الأقطار الصغيرة إذا كان المقاييس الاعتبارى الأكبر للرکام يزيد على ٢٠ مم. ويجب الأخذ في الاعتبار أن القلوب ذات الأقطار الصغيرة قد تعطى نتائج ذات اختلاف أكبر من القلوب ذات الأقطار ١٠٠ و ١٥٠ مم ($\pm \frac{36\%}{\sqrt{n}}$) .

٤-٤-٥ معلم الاختبار

يجب أن تقوم الأطراف المعنية بالموافقة على معلم الاختبار الذي سيقوم بإعداد واختبار القلوب وتقديره من حيث قدرته على إجراء الفحوص الضرورية وتغطية القلوب وإجراء اختبار الضغط طبقاً لمتطلبات هذه المعاصفة ويعطى اهتماماً خاصاً بوجود شهادة معايرة لأداء ماكينة اختبار الضغط.

٤-٤-٦ الإشراف

يقوم بالإشراف على قطع القلوب شخص مسؤول توافق عليه الأطراف المعنية ويكون قادرًا على استعمال تقديره لتجنب إحداث إتلافات ولضمان استخراج القلوب بطريقة صحيحة وترقيمها. ويتم إعطاء المعلومات الآتية للمشرف الذي سيشرف على عملية التقب:

- ١ - موقع الخرسانة المشكوك بها وأى جزء غير مناسب للقلب وكذلك الموقع المحتمل للحديد إذا وجد ضمن عمق القلب.
- ٢ - قطر القلب وعدد القلوب المطلوبة ونقط التقب محددة على سطح الخرسانة.
- ٣ - عمق الخرسانة المراد استخراجها من كل موقع والجزء المحدد منه لاختباره والإجراءات التي يجب اتباعها إذا كسر القلب قبل الوصول للطول المطلوب.
- ٤ - الإجراءات التي يجب اتباعها إذا أظهر فحص القلب دمكاً غير كاف - حديد - شروخ.
- ٥ - التعليمات التي يجب إعطاؤها لمعمل الاختبار.

١-٨ الحصول على القلوب

يشمل الحصول على القلوب ثقب واستخراج وفحص وتعريف القلب - تسجيل المعلومات - تحديد طول الاختبار والإرسال للمعمل.

١-٩ الأجهزة

جهاز قطع العينة من الخرسانة المتصلدة باستخدام أسطوانة القطع وهي عبارة عن أسطوانات بأقطار مختلفة مزودة بفدية من سبيكة خاصة مخلوطة ببرادة الماس لها خاصية القطع في الخرسانة أثناء دوران الأسطوانة بواسطة الجهاز.

١-٩-٢ ثقب واستخراج القلب

يجب أن يقوم بعملية التقب فني مدرب ويراعى ما يلى :

- يجب أن يحافظ على وضع ثابت للمثقاب أثناء التقب وإلا فإنه قد يحصل على قلب منحنى مما يؤدي إلى نقص في المقاومة المقاسة.
- يجب مراعاة أن يكون الضغط المؤثر به على المثقاب بدرجة مناسبة لأن الضغط القليل يمنع تأثير القاطع الماسى فى حين أن الضغط الكبير يسبب تآكلًا زائدًا للماس وقد يؤدي إلى كسر محور المотор.
- قبل فصل القلب يجب التأكد من الوصول لعمق التقب المطلوب.
- يمكن الاستدلال على أن المثقاب واجه صلب تسليح من تغير صوت المثقاب أو تغير سرعته أو من لون ماء التبريد.

- يتم استخراج القلب عادة بإدخال إزميل بجانب القلب لفصل القلب عند أو بالقرب من نهاية الطول المتقوب ثم استخراج القلب باستخدام المتصاب أو كلابات .

- ويجب على المشرف التأكد من أن طريقة الثقب المستخدمة لا تسبب تشوهاً أو تلفاً للقلب.

٣-٥-١-٨ الفحص

عند استخراج كل قلب يجب أن يقوم المشرف بفحصه للتأكد من أن طوله مناسب للاختبار وإذا لم يكن كذلك فيجب أن يستخرج قلب آخر قريباً من منطقة استخراج القلب المرفوض.

٤-٥-١-٨ تعريف القلب

يجب أن يعطى كل قلب رقماً كودياً يكتب على سطح القلب المقطوع . كذلك توضع علامات على القلب تبين المسافة بالمليمترات من سطح ثقب الخرسانة . حتى يمكن بعد تسوية القلب معرفة وضع العينة المختبرة بالنسبة للعنصر الإنشائى .

سطح الثقب	
-50	مسقط جانبي لقلب موضح عليه الرقم الكودي (B/3)
- 100 B/3	وعلامات من سطح الثقب على مسافات ٥٠ مم
- 150	

٥-٥-١-٨ تقرير الثقب

يقوم المشرف بإعداد تقرير عن الثقب أثناء العمل يحتوى على :

- موقع الثقب

- الرقم الكودي للقلوب

- أي ملاحظات

٦-١-٥-٦ إرسال القلوب للمعمل وتحديد أطوالها

يجب أن يتأكد المشرف من سلامة نقل القلوب للمعمل بدون حدوث تلف لها ويرسل معها التعليمات الخاصة بتحديد أي جزء من القلب بعد وبختبر ويراعى الآتي:

- يجب ألا يقل طول القلب بعد الإعداد عن القطر ولا يزيد على ضعف القطر ويفضل ألا يزيد الطول على ١٠,٢ سم. ويفضل أن يتم إعداد القلب بحيث لا يشمل طول الاختبار المقاطع التي تحتوى على قطع من أسياخ صلب التسلیح.

٦-١-٦ إعداد القلوب للاختبار

يشمل عمل المعمل وهو تسوية نهايات القلوب وتغطية نهاياتها واختبارها ، كما يشمل كذلك فحصها وتعيين كثافتها.

٦-١-٧ الأجهزة

- منشار لقطع الخرسانة لتسوية نهايات العينة إما بالقطع أو البري، و هو عبارة عن قرص دائري مزود بفذة من الماس أو كربيد السيليكون متصل بموتور للحركة (يستخدم في حالة تجهيز العينة بطريقة التجليخ) ويمكن من تسوية السطح في حدود التفاوت المسموح به.
- طوق من الصلب مستوى الحافتين ولوح من الزجاج بسمك لا يقل عن ٨ مم يستخدمان في حالة تجهيز نهايات العينة باستخدام الموننة الأسمانية.
- قالب لتجهيز نهايات العينة بالكبريت يتكون من لوحة أفقي ذي سطح مستوى من الصلب لا يزيد التفاوت في أفقي سطحه عن ٣٠ مم ومتعاون مع دليل رأسى لضمان الحصول على نهاية مستوى و متعاوناً مع محور العينة .
- مكينة اختبار مقاومة الضغط مناسبة للعينة من حيث الحجم و الحمل المتوقع.

٦-١-٨ الإجراءات**٦-١-٩ الفحص**

يجب أن يقوم المعمل بفحص وتصوير كل قلب طبقاً لتعليمات المشرف على قطع القلوب وتكوين الملاحظات. وتشمل الملاحظات ما يلى:

- أ - عدم تجانس الخرسانة خلال القلب أو بين القلوب بعضها البعض.
- ب - الفراغات الموجودة على السطح الخارجي للقلب من حيث الحجم حيث تقسم إلى:

صغيرة / متوسطة / كبيرة

ويصنف الفراغ حسب أبعاده كالتالى :

- فراغ صغير إذا كان مقاسه يتراوح بين ٠,٥ مم و ٣ مم

- فراغ متوسط إذا كان مقاسه يتراوح بين ٣ مم و ٦ مم

- فراغ كبير إذا كان مقاسه أكبر من ٦ مم

- فراغات التعشيش وهي الفراغات المتصلة الناتجة غالباً من عدم كفاية الدمل أو عند نقص المونة.

ج - مكان الشروخ أو التلف أو الحديد. توضع علامات على سطح القلب على المناطق التالفة و حول حديد التسليح ويرسم شكل توضيحي لكل قلب .

د - مقاس الركام التقريري (يأخذ في الاعتبار أن الركام المقطوع يبدو أصغر). ونوع الركام وشكله ولوئه.

ه - التدرج الظاهري للركام وأى صفات ظاهرة للرمل.

٢-٦-١-٨ القياسات

- قياس الأبعاد : يقاس القطر وطول القلب قبل وبعد إعداد النهايات

- قياس الوزن والكتافة : يوزن كل قلب وتعين كثافة الخرسانة بحالة تسليمها للمعمل أو في الحالة المشبعة

- قياس صلب التسليح : يقاس قطر الحديد والبعد بين أسياخ الحديد إن وجدت. ويعين موقع أي سيخ موجود بقياس المسافة من مركز السيخ المكشف إلى سطح القلب قبل وبعد إعداد النهايات.

٣-٦-١-٨ حدود التفاوت

حدود التفاوت المسموح بها في العينة المجهزة كالتالى :

أ - الاستواء : التفاوت المسموح به لسطح نهاية العينة $0,06$ مم

ب - التعامد : التفاوت المسموح به بين نهاية العينة المعدة أولاً ومحور العينة كمحور أساسى هو 2 مم

ج - التوازى : التفاوت المسموح به في توازى السطح العلوي مع السطح السفلى هو 2 مم.

د - الأسطوانية : التفاوت المسموح به هو 3% من قطر القلب.

٦-١-٤-٢-٤ تجهيز العينات**١ - تسوية القلب لطول الاختبار**

يجب أن يقوم المعمل بتسوية كل قلب طبقاً لتعليمات المشرف على قطع القلوب مع التأكيد على ألا يقل طول القلب المعد عن ٩٥ % من القطر وبحيث لا يزيد عن ضعف قطر القلب. ويستخدم للتسوية حجر تجليخ والأفضل استخدام منشار قطع الخرسانة .

٢ - تجهيز نهايتي الاختبار بالتجليخ

- توضع العينات في ماء درجة حرارته $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ لمدة ساعة على الأقل قبل التجليخ .
- ترفع العينات من الماء ويتم إعداد النهايات وعمل القياسات المطلوبة في مدة لا تزيد على ساعة وتعاد العينات ثانية إلى الماء.
- يتم تجليخ النهايات بمنشار من الماس بحيث لا يتعدى التفاوت الحدود المسموح بها في بند (٦-١-٨-٢-٢) .

٣ - تغطية نهاييات العينة**١ - التغطية بالموننة**

- تحفظ العينات في الماء عند درجة حرارة $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ لمدة ساعة على الأقل قبل التغطية.
- تكون مادة التغطية من ثلاثة أجزاء بالوزن من الأسمنت الألومينى إلى جزء من رمل ناعم يمر من منخل $3,0\text{ mm}$.
- توضع العينة بعد رفعها من الماء على سطح أفقى ويركب طوق من الصلب بقطر يناسب قطر القلب عند نهاية العينة بحيث يكون حرف الطوق العلوى أفقياً ويعلو مباشرة أعلى نقطة بسطح العينة .
- يتم ملء الطوق بمادة التغطية حتى يتكون سطح محدب فوق حرف الطوق ثم يضغط على الموننة بلوح التغطية الزجاجى والمغطى بطبقة من الزيت مع الحركة الدائرية حتى تتلامس تماماً حافة الطوق ولوح الزجاج.
- توضع العينة بالطوق ولوح الزجاج مباشرة في جو رطوبته النسبية ٩٠ % على الأقل ودرجة حرارة $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ويرفع الطوق عندما تصبح الموننة صلبة بقدر كاف.

ب - التغطية بالكبريت

- تحفظ العينات في حالة جافة قبل التغطية .
- تكون مادة التغطية من أجزاء متساوية بالوزن من الكبريت ورمل سيليسي ناعم يمر من منخل ٣٠،١٥ مم وتحجز على منخل ١٥،١٠ مم بالإضافة إلى نسبة صغيرة من الكربون الأسود (٢-٤ %) . يسخن الخليط إلى درجة ١٣٠ - ١٥٠ ° ويسمح للخليط بأن يبرد قليلا مع التقليب المستمر .
- يحضر القالب بدهان لوح الصلب بالبرافين ويسخن قليلا ويوضع على سطح مستو ثم يصب به الخليط السابق وتوضع العينة في طبقة الكبريت بحيث يكون محور العينة رأسيا بمساعدة دليل القالب . بعد بعض ثوان يزال الكبريت الزائد بسكين حادة وترفع العينة من القالب .

٦-١-٨ حفظ العينات

- بعد تجهيز العينة أو تغطيتها سطحها يتم غمرها في الماء عند درجة حرارة ٢٠ ± ٢ ° لمدة ٤٨ ساعة على الأقل قبل الاختبار للوصول إلى حالة التشبع .

- لا تخbir العينات المأخوذة من خرسانة عالية المقاومة والتي تمت تغطيتها نهايتها بمونة الأسمنت الألومينى إلا بعد أن يصل إجهاد مونة التغطية إلى قيمة أعلى من القيمة المتوقعة لخرسانة القلب على أنه يجب ملاحظة الآتى :

- عدم استخدام أي طريقة أخرى للتغطية .
- تكون التغطية بأقل سماكة ممكن .
- فى حالة التسوية البدوية يمكن أن يصل سمك الطبقة الأقصى إلى أكثر قليلا من نصف المقاس الاعتبارى الأكبر .
- القلوب التى يتعدى فيها التفاوت فى الأسطوانية الحدود المسموح بها أو التى يظهر فيها التعشيش بدرجة كبيرة لا تخbir .

٦-١-٨ تعين الكثافة

- تعطى كثافة القلب معلومات مفيدة بوجه عام، ويمكن تعين الكثافة طبقاً للإجراءات التالية
- أ - قبل التغطية مباشرة يغمر القلب بعد تسوية نهاياته في الماء لمدة ٢/١ ساعة ويعين حجم القلب بطريقة إزاحة الماء (V_u)

ب - تتم تغطية القلب (بعد السماح له بالجفاف في حالة استعمال التغطية بالكبريت والرمل). إذا لم تكن كثافة مادة التغطية معروفة بدرجة دقة عالية فيجب عمل عينة منها وحفظها مع القلوب في الماء وتعيين كثافتها (D_c) قبل اختبار القلب.

ج - بعد فترة الغمر في الماء وبعد اختبار الضغط مباشره يوزن القلب المغطى في الهواء ويعلن وزنه (W_t) (مشبع والسطح جاف) ويعين حجمه (V_t) .

د - يمكن تعين كثافة الخرسانة المشبعة (D_a) من العلاقة التالية :

$$D_a = \frac{W_t - D_c(V_t - V_u)}{V_u} \quad (8-1-1)$$

ملاحظة :

إذا كان القلب يحتوى على حديد ، فيجب استخراجه من القلب بعد اختبار الضغط للقلب وزنه (W_s) وتعين حجمه (V_s) ثم تعين الكثافة كالتالى:

$$D_a = \frac{W_t - D_c(V_t - V_u) - W_s}{V_u - V_s} \quad (8-1-2)$$

٧-١-٨ اختبار القلب

- يجب أن يختبر القلب بعد فترة لا تقل عن يومين بعد التغطية والغمر في الماء.

- يختبر القلب بعد رفعه مباشرة من الماء وهو في حالة رطبة.

- القلوب ذات التغطية المفككة أو المشرحة لا تختر.

- يعين القطر المتوسط للقلب لأقرب مليمتر (تحسب القيمة المتوسطة لمساحة المقطع).

- يقاس طول القلب المغطى لأقرب مليمتر وتحسب النسبة $\lambda = \text{طول القلب إلى القطر}$

١-٧-١-٨ وضع العينة في ماكينة الاختبار

يزال أى ماء أو رمل من على سطحى القلب وينظف سطحاً لوحى التحميل ثم توضع العينة بحيث يتطابق مركزها مع مركز الفك السفلى لم肯ة الاختبار ولا تستعمل أى حشوات بين سطحى العينة وسطحى لوحى التحميل.

٢-٧-١-٨ التحميل

يتم التأثير بالحمل تدريجيا وبمعدل منتظم ومستمر يتراوح بين ٠،٢٠ نيوتن / مم^٢ إلى ٠،٤٠ نيوتن / مم^٢ حتى يصل إلى أقصى حمل يمكن أن تحمله العينة ويسجل حمل الكسر . ويلاحظ شكل الانهيار ويرسم إذا كان شكله غير معتمد حيث أن شكل الكسر العادي للقلب يعني:

أ - عدم حدوث شروخ أو كسر مؤثر في مادة التغطية.

ب - عدم فقد التماسك بين مادة التغطية والقلب.

ج - حدوث شروخ متمناثة حول كل محيط القلب

يعتبر حدوث شرخ قطري في حالة القلوب الطويلة مقبولا ، ولكن يجب أن يسجل حدوثه في التقرير إذا كان القلب قصيرا ($\lambda < 1.2$) أو مع وجود حديد أو تعشيش للمساعدة في تفسير النتائج.

٨-١-٨ حساب النتائج

تحسب مقاومة الضغط للقلب بقسمة الحمل الأقصى للقلب على مساحة المقطع لأقرب نيوتن / مم^٢.

١-٨-١-٨ تقدير المقاومة الفعلية

يتضمن تقدير المقاومة الفعلية بمعلومية مقاومة القلب التصحيح نتيجة اختلاف شكل القلب عن المكعب والاختلاف بين اتجاه الصب واتجاه التحميل، وذلك باستخدام المعادلات الآتية:

القلوب المثقوبة في اتجاه أفقي :

$$\text{المقاومة الفعلية المقدرة للمكعب} = \frac{2.5}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} \times \text{مقاومة القلب.}$$

القلوب المثقوبة في اتجاه رأسى :

$$\text{المقاومة الفعلية المقدرة للمكعب} = \frac{2.3}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} \times \text{مقاومة القلب.}$$

حيث λ هي نسبة طول القلب إلى قطره

٢-٨-١-٨ تصحيح مقاومة القلب لتأثير صلب تسليح :

يفضل أن تكون القلوب المستعملة لقياس مقاومة الخرسانة غير محتوية على صلب ولكن إذا لم يتحقق ذلك فإنه من المتوقع حدوث انخفاض في مقاومة المقاسة للقلب المحتوى على صلب تسليح (ليس في اتجاه محور القلب) ويتراوح هذا النقص بين ٥ و ٢٠ % في حالة القطر الكبير . ولذا يجب

استعمال عامل تصحيح لوجود الصلب حيث يضرب إجهاد القلب أو المقاومة الفعلية المقدرة في هذا العامل.

أ - في حالة وجود سيخ تسليح واحد
إذا كان القلب يحتوى على سيخ تسليح واحد عمودى على محور القلب فإن المقاومة الفعلية المقدرة يجب أن تصحى بضربها في المعامل التالي :

$$\text{Correction Factor} = 1 + 1.5 \left(\frac{s}{L} \cdot \frac{\Phi}{d} \right) \quad (8-1-3)$$

حيث :

Φ = قطر سيخ الحديد

d = قطر عينة القلب الخرساني

s = المسافة بين محور سيخ الحديد والنهاية القريبة للعينة

L = ارتفاع القلب الخرساني

ب - في حالة وجود عدة أسياخ تسليح يكون معامل التصحيح في هذه الحالة يساوى:

$$\text{Correction Factor} = 1 + 1.5 \left(\frac{\sum s_i \cdot \Phi_i}{L \cdot d} \right) \quad (8-1-4)$$

ويلاحظ أنه إذا كانت المسافة بين السيخين عند أقرب نقطة بينهما لا تزيد عن قطر السيخ الأكبر، يؤخذ في الاعتبار فقط السيخ الذي له القيمة الأكبر من ($S_i \cdot \Phi_i$) .

٩-١-٨ حدود الدقة والحيود للنتائج

١ - يتوقع أن تقع المقاومة الفعلية المتوقعة المقدرة من قلب واحد في حدود $\pm 12\%$ من المقاومة الفعلية الحقيقية لخرسانة القلب - بدرجة ثقة ٩٥% - وبالتالي فإن المقاومة الفعلية المتوقعة المتوسطة لعدد n قلب يمكن الاعتماد عليها - بنسبة ثقة ٩٥% - حيث تقع في حدود $\pm \frac{12\%}{\sqrt{n}}$ من المقاومة الفعلية الحقيقية المتوسطة لخرسانة القلوب.

٢ - يجب التأكيد على أنه يفضل أن تكون القلوب خالية من حديد التسليح ولكن إن وجد حديد تسليح في القلب الخرساني تستعمل معاملات التصحيح. ويؤخذ في الاعتبار أنه إذا كان التصحيح بين ٥% و ١٠% فإن استعمال نتائج القلوب لا يتم إلا بالاتفاق على ذلك ولكن إذا كان التصحيح يزيد عن ١٠% فإن نتائج القلب لا يعتمد عليها ويؤخذ في الاعتبارأخذ قلوب أخرى.

٣ - في الحالات الخاصة التي تخترق فيها قلوب صغيره (أقل من ١٠٠ مم) فلا تخترق القلوب المحترقة على حديد تسليح.

٨-١٠-١ تفسير النتائج

عند تفسير النتائج يجب أخذ هذه النقاط في الاعتبار :

- ١ - حيث أن إجراءات الاختبار تتطلب عمر العينات في الماء قبل الاختبار فإنه سيحدث انخفاض في المقاومة - قد يصل إلى ١٥ % - بالنسبة لمقاومة الخرسانة الجافة .
- ٢ - العلاقة التي تستخدم لتعيين المقاومة الفعلية المقدرة تأخذ في الاعتبار أي اختلاف بين القلب والمكعب القياسي من حيث الاتجاه .
- ٣ - تعتبر الخرسانة مقبولة إذا كانت المقاومة المتوسطة للقلوب لا تقل عن ٧٥ % من المقاومة المطلوبة في حالة المنشآت من الخرسانة المسلحة - ولا تقل عن ٨٠ % من المقاومة في حالة المنشآت من الخرسانة سابقة الإجهاد. ولا تقل المقاومة المحسوبة لأى قلب عن ٦٥ % من المقاومة المطلوبة في حالة المنشآت من الخرسانة المسلحة - ولا تقل عن ٧٥ % في حالة المنشآت من الخرسانة سابقة الإجهاد .

٨-١١-١ تقرير الاختبار

٨-١١-١-١ عام

يجب أن يذكر بال்தقرير المواصفة القياسية التي أخذت وجهزت واختبارت العينات على أساسها .
ويشتمل التقرير على البيانات التالية:

٨-١١-١-٢ بيانات تقدم بواسطة مقدم العينات للاختبار

- أ - بيانات إلزامية
- تعريف القلب
- تاريخ التقب
- اتجاه التقب بالنسبة لاتجاه الصب
- اسم الشخص الذي قام باستخراج القلوب
- ظروف حفظ العينات
- عمر الخرسانة عند إجراء الاختبار

ب - بيانات اختيارية

- اسم المشروع
- جزء المشروع أو مكوناته

- المقاومة المميزة
- تفاصيل الخلطة الخرسانية
- الإضافات المستعملة

١١-١-٣ بيانات تقدم بواسطة المعلم

- أ - بيانات إلزامية
- ١ - تعريف العينة .
 - ٢ - تاريخ استلام العينة .
 - ٣ - القطر المتوسط للعينة .
 - ٤ - أقصى وأقل طول للعينة كما وردت .
 - ٥ - كثافة العينة .
 - ٦ - طول العينات بعد التجهيز وموضعها من العينة الأصلية.
 - ٧ - طريقة تجهيز النهايات
 - ٨ - توصيف درجة الدمل وتوزيع المواد والفراغات وجود الشروخ.
 - ٩ - تاريخ الاختبار.
 - ١٠ - عمر العينة عند الاختبار (إذا كان معروفا).
 - ١١ - طول فترة الحفظ في الماء قبل الاختبار .
 - ١٢ - مقاس ومكان حديد التسليح .
 - ١٣ - أقصى حمل للانهيار لكل قلب.
 - ١٤ - مقاومة القلب للضغط والمقاومة الفعلية التقديرية للمكعب.
 - ١٥ - مظهر الخرسانة بعد الكسر ونوع الانهيار .
 - ١٦ - أية ملاحظات أخرى .

ب - بيانات اختيارية

- ١ - صور فوتوغرافية للألواح وقت استلامها.
- ٢ - وصف الركام - نوعه - شكل الحبيبات - المقاس الاعتباري الأكبر .

١٢-١-٨ مراجع

- المواصفات القياسية المصرية رقم ١٦٥٨ - ١٩٩٥ طرق اختبار الخرسانة جزء ٦: تعيين مقاومة الخرسانة للضغط بطريقة اختبار القلب الخرساني