

### ٣-٨ توصيات لقياس سرعة النبضات فوق الصوتية في الخرسانة

#### Recommendations for Measurement of Ultrasonic Pulse Velocity in Concrete

##### ١-٣-٨

يمثل قياس سرعة انتقال النبضات فوق الصوتية في الخرسانة أحد الأسس للإختبارات غير المبنية للعناصر والعينات من الخرسانة العادية والمسلحة وسابقة الإجهاد . وترتبط هذه السرعة عادة بالخواص الميكانيكية المرنة للخرسانة لذلك تستخدم أساساً لمقارنة جودة التوعيات المختلفة أو لتقسيم جودة نفس العنصر عند أعمار وظروف مختلفة . كما قد تستخدم - إذا توافرت منحنيات المعايرة المناسبة - لتقدير بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة . وبالإضافة إلى ما سبق يمثل الكشف عن العيوب السطحية والعميقة أحد التطبيقات المهمة لهذا الإختبار .

##### ٢-٣-٨

يهدف هذا الإختبار إلى قياس سرعة انتقال النبضات فوق الصوتية خلال العناصر والعينات الخرسانية عن طريق قياس الفترة الزمنية اللازمة لكي تقطع النبضات مسافة محددة عبر الخرسانة المختبرة . وذلك يمكن - عند توافر منحنيات المعايرة المناسبة - من تقدير الخواص الميكانيكية مثل مقاومة الضغط ، معاير المرونة الإستاتيكي والديناميكي ، نسبة بواسون الديناميكية . كما أن ارتباط الفترة الزمنية المقيدة بتكميل ووحدة العنصر المختبر - في موقع الإختبار - يساعد في تحديد موقع بعض العيوب بالعنصر المختبر .

##### ٣-٣-٨

#### Transit Time

#### زمن الانتقال

الزمن الذي تستغرقه نبضة من الموجات فوق الصوتية لتنقل من محول الطاقة المرسل (Transmitting Transducer) إلى محول الطاقة المستقبل (Receiving Transducer) خلال الخرسانة المختبرة .

#### Onset

#### بداية الموجة

هي مقدمة الموجة المرسلة أو المستقبلة بواسطة أي من محولات الطاقة (Transducers) .

#### ٤-٣-٤ الجهاز

يتكون الجهاز المستخدم لقياس سرعة انتقال النبضات فوق الصوتية من الأجزاء الآتية:

- ١ - مولد نبضات فوق صوتية.
- ٢ - زوجان من محولات الطاقة (مرسل ومستقبل).
- ٣ - مكبر للنبضات المستقبلة.
- ٤ - دائرة توقيت إلكترونية لقياس الفترة الزمنية بين بداية النبضة المرسلة وبداية تلك المستقبلة عند محولى الطاقة.

ويوجد عموماً نوعان من الأجهزة : الأول ذو شاشة عرض رقمية توضح زمن الانتقال (وهو الأكثر شيوعاً) والثاني ذو شاشة عرض من نوع أنبوبة الأشعة المهبطية (CRT) وهي توضح شكل النبضة المستقبلة بالنسبة للزمن. ويفيد هذا النوع الأخير في الحالات التي يحدث فيها إضعاف كبير للموجات في الخرسانة خصوصاً عندما يكون مسار النبضات قصيراً نسبياً والتردّد المستخدم غير مناسب. ويوضح الشكل (٤-٣-٤) دائرة قياس سرعة الموجات فوق الصوتية.

ويجب أن يتمتع الجهاز بالميزات التالية:

- ١ - القدرة على قياس زمن انتقال النبضات لمسارات ذات أطوال تتراوح من ١٠٠ مم إلى ٣٠٠٠ مم بدقة  $\pm 1\%$ .
  - ٢ - لا يزيد زمن صعود (Rise Time) النبضة المرسلة على ٢٥٠، الفترة الطبيعية لمحول الطاقة المرسل.
  - ٣ - تكون الفترة الزمنية بين النبضات طويلة بدرجة كافية لتجنب التداخل مع انعكاسات النبضات السابقة في عنصر مختبر صغير الأبعاد.
  - ٤ - أن يعمل الجهاز بكفاءة في مدى درجات الحرارة والرطوبة المحدد بواسطة المنتج.
- كما يجب أن تكون محولات الطاقة (المرسل والمستقبل) ذات ذبذبة طبيعية بتردد يتراوح من ٢٠ إلى ١٥٠ كيلوهرتز. وقد تستدعي بعض التطبيقات الخاصة استخدام ترددات منخفضة حتى ١٠ كيلوهرتز (في حالة المسارات الطويلة جداً) أو مرتفعة حتى ١ ميجاهرتز (في حالة اختبار مواد الحقن). غير أن مدى الترددات المناسب لمعظم التطبيقات العملية في مجال الخرسانة هو ٦٠ - ٥٠ - ٤٠ كيلوهرتز.

**٥-٣-٨ الإجراءات****١-٥-٣-٨ ضبط صفر الجهاز**

يتأثر زمن انتقال الموجات بكل من المادة المختبرة ومادة محولات الطاقة وكذلك مادة الاتحام. ولتلafi تأثير المحولات بجهاز القياس يتم إجراء عملية ضبط صفر الجهاز ، حيث تزود الأجهزة دائرة تأخير زمنية. ويورد مع الجهاز قضيب معدني (طوله حوالي ٢٥٠ مم) محدد له بدقة زمن انتقال الموجات فوق الصوتية من خلاله - ومطبوع عليه. وتم العملية كالتالي:

- ١ - يوصل الجهاز بالتيار الكهربائي - أو تستخدم البطارية إذا كانت تامة الشحن.
  - ٢ - يوصل كل من محولى الطاقة بجهاز القياس مع التأكد من سلامته وجودة الوصلات.
  - ٣ - يتم ضغط مفتاح توصيل التيار إلى وضع التشغيل.
  - ٤ - توضع طبقة رقيقة من مادة التحام مناسبة على النهايتي الدائريتين للقضيب المعدنى لتعطى لها بالكامل.
  - ٥ - يثبت كل من محولى الطاقة على إحدى نهايتي القضيب بالدفع مع مراعاة عدم حدوث أي انزلاق على سطح التماس.
  - ٦ - تسجل قراءة الشاشة بالجهاز وإذا كانت مطابقة للزمن المطبوع على القضيب فيعني ذلك عدم وجود خطأ صفرى. أما إذا اختلفت القراءة عن تلك المحددة للقضيب فيتم إداره مسامار ضبط الصفر في الاتجاه المناسب حتى تتساوى القراءتان.
- تجرى عملية ضبط الصفر بالضرورة عند تغيير أي من محولى الطاقة أو الكابلات. ويفضل إجراؤها قبل كل استخدام لاعتبار تأثير اتزان الدوائر الكهربائية بالجهاز.

**٢-٥-٣-٨ التحقق من دقة قياس زمن الانتقال**

تجرى هذه العملية عادة بواسطة المنتج كجزء من برنامج ضبط الجودة. غير أنه يمكن الاستفادة منها لتقدير سلامة الجهاز عند وجود شك في بعض النتائج. وتم العملية باستخدام قضيبين مرجعيين محدد بدقة لكل منهما زمن انتقال الموجات فوق الصوتية من خلاله. ويكون أحد القضيبين قصيراً (طوله حوالي ٢٥٠ مم) ويستخدم لضبط الصفر كما في البند السابق. بينما يكون القضيب الآخر طويلاً (طوله حوالي ١٠٠٠ مم) ويستخدم لتحديد دقة القراءة. يجرى اختبار تحديد سرعة انتقال الموجات في القضيب الطويل بنفس الخطوات في ضبط الصفر (عدا تعديل القراءة). وتسجل القراءة ثم تقارن بتلك المطبوعة على القضيب المرجعي. ويجب ألا يزيد الفارق بين القراءتين على  $\pm 0.5\%$  لكي تكون القياسات ذات دقة مقبولة.

### ٣-٥-٣-٨ الكشف عن مواضع وأقطار صلب التسلیح ومعاملات التصحیح

يؤشر وجود أسياخ صلب التسلیح بالقرب من مسار النبضات فوق الصوتية على زيادة سرعة انتقالها ، حيث تنتقل جزئياً في صلب التسلیح بدلاً من الخرسانة. وحيث أن سرعة انتقال الموجات في الصلب تصل إلى ضعف قيمتها في الخرسانة فإن الناتج هو زيادة ظاهرية في سرعة انتقال الموجات. ويمكن إجراء عملية تصحيح للقراءات المأخوذة بالقرب من أسياخ صلب التسلیح - كما سبق ذكره. شير أن الناتج - بالرغم من تصحيحها - تكون غير مماثلة بدقة للخرسانة المختبرة. لذلك يجب تجنب إجراء القياسات بالقرب من أسياخ صلب التسلیح كلما أمكن. ويكون ذلك بواسطة استخدام أجهزة كهرومغناطيسية (مثل جهاز الكشف عن صلب التسلیح "بروفوميت" ) لتحديد مواضع صلب التسلیح والابتعاد عنها أثناء الاختبار.

أ - تصحيح القراءات بالقرب من أسياخ صلب محورها موازي لاتجاه انتقال النبضات يعتمد معامل التصحیح على المسافة بين الخط الواصل بين طرفي المحولين وسطح السیخ كما يعتمد على قطر القضيب وسرعة انتقال الموجات في الخرسانة المجاورة للسیخ . وتقاس سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية في الأحوال العادية حسب المعادلة:

$$v = \frac{L}{T} \quad (8-3-1)$$

حيث:

$L$  = طول مسار الموجات

$T$  = زمن انتقال الموجات (المسجل بواسطة الجهاز).

وفي حالة وجود أسياخ صلب محورها مواز لاتجاه انتقال الموجات تكون سرعة الانتقال كالتالي:

$$v_c = \frac{2av_s}{\sqrt{(4a^2 + (Tv_s - L))}} \quad (8-3-2)$$

حيث :

- المسافة بين الخط الواصل بين طرفي المحولين و سطح السیخ  $a$
- سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية في سیخ الصلب.  $v_s$
- سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية في الخرسانة المجاورة لأسياخ الصلب.  $v_c$

ويمكن إهمال تأثير الأسياخ على السرعة عندما يتبع عرض الاختبار عنها بمقابل

$$\frac{a}{L} > \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(v_s - v_c)}{(v_s + v_c)}} \quad (8-3-3)$$

كما ينعدم تأثير أسياخ التسلیح أيضاً إذا كان قطرها ٦مم أو أقل، وتكون الصعوبة في تطبيق المعادلة (٢-٣-٨) في إيجاد قيمة  $v_s$ . غير أنه يمكن تقديرها بوضع محولى الطاقة بحيث ينطبق محوراًهما على محور سيخ صلب التسلیح وأخذ قياس زمن الانتقال ومنه حساب السرعة حسب المعادلة (١-٣-٨) مع الأخذ في الاعتبار سمك الغطاء الخرساني للسيخ. ويمكن وضع المعادلة (٤-٣-٣) في الصورة التالية:

$$v_s = k \cdot v_m \quad (8-3-3-a)$$

$$k = \gamma + 2 \left( \frac{a}{L} \right) \sqrt{1 - \gamma^2} \quad (8-3-3-b)$$

حيث  $v_m$  هي سرعة انتقال النبضات فوق الصوتية المقاسة من زمن الانتقال المسجل مباشرة، ويكون ( $k$ ) هو معامل التصحيح للسرعة، ويوضح الشكل (٢-٣-٨) قيم المعامل ( $\gamma$ ) لأقطار مختلفة من صلب التسلیح وسرعات مختلفة لانتقال الموجات في الخرسانة (ونذلك في حالة موجات ذات تردد ٤٥ كيلوهرتز)، أما الشكل (٤-٣-٨) فيعطي قيم معامل التصحيح للسرعة.

ويجدر بالذكر أن المعادلة (٤-٣-٨) تكون صحيحة فقط عندما تكون المسافة ( $a$ ) أكبر من ضعف الغطاء الخرساني لصلب التسلیح وإلا يعتبر مرور الموجات على طول محور السيخ مباشرة، ويكون معامل التصحيح في هذه الحالة وفقاً للمعادلة التالية:

$$k = 1 - \frac{L_s}{L} (1 - \gamma) \quad (8-3-4)$$

حيث :

$L_s$  = طول السيخ (يساوي (طول المسار - ضعف الغطاء الخرساني))  
و تكون عملية التصحيح باستخدام المحاولة والخطأ بسبب وجود سرعة انتقال الموجات في الخرسانة كأحد المؤثرات في معامل التصحيح. وتكون دقة تقدير السرعة المصححة في حدود ٣% بشرط وجود تماسك تام بين قضيب التسلیح والخرسانة المجاورة.

ب - تصحيح القراءات بالقرب من أسياخ صلب التسليح محورها عمودي على اتجاه انتقال النبضات يكون تأثير قضبان التسليح في هذه الحالة قليلاً بسبب نقص سرعة انتقال الموجات في اتجاه قطر القضيب عنها في حالة محوره الطولى. وينعدم هذا التأثير عملياً في حالة محوّلات طاقة ذات ذبذبة بتزدد ٥٤ كيلوهرتز عند نقص قطر الأسياخ المستعرضة عن ٢٠ مم. ويتم تصحيح القراءات بتطبيق المعادلة (٣-٣-٨) بعليه مع استخدام قيم المعامل (٦) من الشكل (٤-٣-٨). ويراعى أن معاملات التصحيح تفرض الحالة الأسوأ إلا وهي مرور الموجات على كامل قطر الأسياخ . وإذا كانت الأسياخ لاتقع على مستوى واحد فإنه يصعب تحديد تأثيرها على السرعة بأى درجة من الدقة.

#### ٤-٣-٤ التحام محوّلات الطاقة بالسطح الخرساني المختبر

لضمان التصاق محوّلات الطاقة مع السطح المختبر ينبغي وجود درجة دنيا من استواء السطح ثم نستخدم مادة وسيطة نضمان الالتصاق القائم بين المحوّل والسطح. وفي معظم الأحوال يكفي وجود طبقة رقيقة من مادة مثل الشحم أو عجينة الجلسرين والكاولين لضمان هذا الالتصاق وانتقال الموجات بكامل طاقتها بين المحوّل وسطح العنصر المختبر. وينبغي أن يكون سمك هذه الطبقة أقل ما يمكن حتى لا يؤثّر على سرعة انتقال الموجات. ويساعد الضغط على المحوّلات عندأخذ القراءات على انتشار المادة الوسيطة وإقلال سمكها لذلك تؤخذ عدة قراءات متالية حتى نصل إلى الحد الأدنى من زمن الانتقال. وإذا كانت درجة عدم استواء السطح كبيرة بحيث احتاج الأمر إلى وضع طبقة سميكة من المادة الوسيطة فينبغيأخذ تأثيرها في الاعتبار عند حساب سرعة انتقال الموجات. ويزداد هذا التأثير عند قصر طول الانتقال لذلك يفضل ألا يقل طول الانتقال عن ١٥٠ مم (للقياس المباشر) و ٤٠٠ مم (للقياس الغير مباشر).

ويظهر تأثير الالتصاق الصوتى بين الأسطح على قراءة الجهاز حيث تستقر بسرعة في حالة الالتصاق الجيد بينما تتذبذب بوضوح في حالة الالتصاق غير الجيد. وقد ظهرت في الأسواق بعض المحوّلات الخاصة ذات المسطح الصغير والذي يتناهى حتى يصبح نقطة في حالة المحوّلات نصف الكروية ، غير أن صغر سطح التماس يؤثر سلباً على كمية الطاقة المنتقلة من المرسل إلى المستقبل.

#### ٤-٣-٥ وضع محوّلات الطاقة وقياس سرعة الانتقال

يقوم محوّل الطاقة المرسل بإرسال نبضة فوق صوتيه خلال الجسم المختبر ويستقبلها محوّل الطاقة المستقبل في موقع آخر. وتنتقل أقصى طاقة من المرسل في اتجاه عمودي على السطح ، غير أن النبضات تنتقل أيضاً بطاقة أقل - في اتجاهات أخرى ، كما يمكن للمستقبل أن يستقبل نبضات غير عمودية على سطحه. ومن ثم يمكن عمل قياسات سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية بوضع محوّل الطاقة في أحد الأوضاع التالية:

أ - على وجهين متقابلين من العنصر (ومركزيهما على خط واحد متعادد مع السطح) ويسمى انتقال الموجات بالانتقال المباشر (Direct Transmission)

ب - على وجهين متباينين من العنصر ويسمى انتقال الموجات بالانتقال شبه المباشر (Transmission Semi-direct).

ج - على نفس السطح من العنصر ويسمى انتقال الموجات بالانتقال غير المباشر (Indirect Transmission) ويوضح الشكل (٤-٣-٨) الترتيبات المختلفة لمحوارات الطاقة.

ويتم حساب سرعة الانتقال في الحالتين أ ، ب بعاليه عن طريق قسمة طول المسار للموجات على زمن الانتقال المحدد بواسطة الجهاز. وتكون دقة الحساب محكمة بالدقة في تعين طول المسار. ويؤخذ طول المسار مساوياً للمسافة بين مركزي سطحي المرسل والمستقبل.

وفي حالة الانتقال غير المباشر تكون الموجات المنقلة ذات طاقة ضعيفة حيث تكون سعة الموجة في حدود ٣-٢ % من تلك في حالة الانتقال المباشر ، كما تكون السرعة معتمدة على خواص الطبقة السطحية (التي تنتقل فيها غالباً الموجات) وتكون السرعة السطحية عادة من ٢٠-٥ % أقل من السرعة المقاسة في حالة الانتقال المباشر. ذلك يؤدي إلى ... القياس غير المباشر أقل أنواع القياس دقة وينبغي تجنبه إلا في الحالات التي يكون فيها سطح واحد فقط من الخرسانة مكتوفاً. ولزيادة الدقة في النتائج يكون تحديد السرعة بإجراء الاختبار عند عدة نقاط على نفس الخط (في منطقة ذات جودة ظاهرية واحدة) حيث يحدد خط قياس يثبت في إحدى نقاطه المرسل ويتحرك عليه المستقبل بعيداً عن المرسل بزيادة ثابتة وتسجل القراءات زمن الانتقال. يتم توقيع النقاط المعبرة عن زمن الانتقال والمسافة بين المرسل والمستقبل ويكون ميل أفضل خط يمر بها معبراً عن سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية في الخرسانة المختبرة. ويوضح الشكل (٤-٣-٩) هذه العملية ، ويراعى أنه عند وجود عدم استمرارية (قفزة) واضحة في نقاط الخط يكون ذلك معبراً عن وجود شرخ سطحي في المسار المختبر ، وعند وجود (كسرة) في نقاط الخط يعني ذلك وجود طبقة سطحية ذات جودة منخفضة.

#### ٤-٣-٩ قياس عمق واتجاه الشروخ السطحية

تسبب الشروخ المملوءة بالهواء في معاوقة مرور الموجات فوق الصوتية من خلالها لذلك تعانى هذه الموجات من انعكاسات عند سطح الشروخ تزيد من زمن انتقالها داخل العنصر المختبر. ويمكن استخدام هذه الظاهرة للكشف عن وجود الشروخ السطحية العميقه وتحديد اتجاهات ميل الأولي. وحيث أن الكشف عن العيوب الداخلية من شروخ وفراغات يتطلب كونها ذات مقاسات كبيرة

(أكبر من مقاس محول الطاقة على الأقل وعملياً أكبر من ١٠٠ مم) كما يتطلب إجراء قياسات عديدة ومتقاربة ، سيفتقر التوضيح في هذا البند على حالة الشروخ السطحية فقط.

يتم قياس عمق الشروخ السطحية بإحدى طريقتين :

#### - الطريقة الأولى

يوضع كل من المرسل والمستقبل على جانبي الشرخ (المحدد بالعين) بحيث يكون الخط السطحي الواصل بين مركزى المحولين عمودياً على اتجاه الشرخ. وتؤخذ قراءتان الأولى ( $T_1$ ) عندما يكون كل من المرسل والمستقبل يبعدان عن الشرخ نفس المسافة (عادة ١٥٠ مم) والثانية ( $T_2$ ) عندما تزداد المسافة إلى ٣٠٠ مم. ويحسب عمق الشرخ (C) بالصيغة التالية:

$$C = 150 \sqrt{\frac{(4T_1^2 - T_2^2)}{(T_2^2 - T_1^2)}} \quad (8-3-5)$$

وبنـى هذه المعادلة على فرض أن مستوى الشرخ عمودي على سطح العنصر وللتـأكـد من ذلك يتم تحريك كل من محولـي الطـاقـة (بـالـتـبـادـلـ) بـعـيـداً عـنـ الشـرـخـ مع رـصـدـ قـرـاءـةـ الزـمـنـ منـ الجـهاـزـ،ـ ويـكـونـ الشـرـخـ مـائـلاًـ فـيـ اـتـجـاهـ الـمـحـولـ الـذـيـ تـسـبـبـ حـرـكـتـهـ السـابـقـةـ نـفـصـاًـ فـيـ زـمـنـ الـاـنـتـقـالـ.

#### - الطريقة الثانية

لقياس عمق الشرخ السطحى تكون بوضع المرسل على بعد 2.5y من الشرخ. ثم يتم أخذ قراءات لزمن الانتقال بوضع المستقبل على مسافات y و 2y و 3y بعد من المرسل على خط سطحى متعمد مع اتجاه الشرخ وفي اتجاهه (ولتكن القراءات  $T_1$  و  $T_2$  و  $T_3$  على الترتيب). توقيع القراءات لزمن الانتقال مع المسافة من المرسل وإذا كان الخط الواصل بين القراءتين الأوليين يمر بـنـقطـةـ الأـصـلـ دـلـىـ عـلـىـ عـدـمـ وجـودـ شـرـوخـ مـخـتـقـيـةـ،ـ ويـحـدـدـ عـمـقـ الشـرـخـ (C)ـ مـنـ الصـيـغـةـ التـالـيـةـ:

$$C = \frac{y}{2} \sqrt{\left[ \left( \frac{2T_2^2 + 3T_3^2}{T_3 T_2} \right) - 25 \right]} \quad (8-3-6)$$

ويوضح الشكل (٧-٣-٨) خطوات تحديد عمق واتجاه شرخ سطحى باستخدام جهاز قياس سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية.

**٨-٣-٥-٧-٧ قياس سماك طبقة سطحية ذات جودة منخفضة**

يتعرض سطح الخرسانة للتلف بعض الأحيان بسبب مهاجمة العوامل البيئية من حرارة وأملاح ، ويكون من المفيد لتنقييم كفاءة العنصر الخرساني معرفة عمق التلف الناتج. ويمكن أن يكون قياس سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية (الانتقال غير المباشر) مفيداً لتحقيق ذلك. حيث تمر الموجات في الطبقة السطحية فقط عند تقارب وضعى المرسل والمستقبل وباستمرار أخذ القراءات لزمن الانتقال مع وضع المستقبل بعيداً عن المرسل (الممارسة العادلة في هذا النوع من القياسات) تمر الموجات جزئياً ثم أساسياً في الطبقة السليمة تحت السطحية. تقع النتائج (الزمن مع المسافة بين محولى الطاقة) ، وإذا لوحظ وجود ميلين للخط الواصل بين النقاط يكون ذلك دليلاً على وجود تغير في نوعية للخرسانة مع العمق (كما في الشكل (٦-٣-٨)). أما إذا كان الخط وحيد الميل فيدل ذلك على عدم تغير النوعية (عدم حدوث تلف). ويقاس عمق الطبقة السطحية التالفة بتطبيق المعادلة التالية:

$$t = \frac{x_0}{2} \sqrt{\frac{(v_s - v_d)}{(v_s + v_d)}} \quad (8-3-7)$$

حيث :

- $x_0$  = المسافة التي يحدث عنها تغير الميل (مقيسة من مركز موقع المرسل)
- $v_d$  = سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية في الطبقة السطحية (تحسب من الميل الأول للخط).
- $v_s$  = سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية في الطبقة تحت السطحية (تحسب من الميل الثاني للخط).

**٨-٣-٥-٨ تحديد معاير المرونة ونسبة بواسون الديناميكية:**

ترتبط سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية بالثوابت المرونة للخرسانة ويمكن تحديد معاير المرونة الديناميكى لوسط من متماثل الخواص ذى أبعاد لانهائية من المعادلة:

$$E_d = \rho v^2 \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{(1-\nu)} \quad (8-3-8)$$

حيث:

- $E_d$  = معاير المرونة الديناميكى (ميجانيوتن/م<sup>٢</sup>).
- $\nu$  = نسبة " بواسون " الديناميكية.
- $\rho$  = الكثافة (كجم/م<sup>٣</sup>).
- $v$  = سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية (كم/ثانية).

وحيث أن السرعة لا تتأثر بشكل أو مقاس العينة - إلا إذا كان طول أصغر بعد لها أقل من الطول الموجى المستخدم - يمكن عند معرفة الكثافة ونسبة "بواسون" الديناميكية ، تحديد معاير المرونة الديناميكى عن طريق قياس سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية خلال الخرسانة.

وتجرى اختبارات الرنين الطولية- وفقاً للمواصفات المعنية- لتحديد نسبة معاير المرونة الديناميكى إلى الكثافة من المعادلة.

$$\frac{E_d}{\rho} = 4n^2 L^2 * 10^{-6} \quad (8-3-9)$$

حيث:

$n$  = تردد ذبذبة الرنين (هرتز).

$L$  = طول العينة (م).

وبدمج المعادلين (٨-٣-٨) و (٩-٣-٨) نحصل على المعادلة التالية ومنها يمكن تحديد قيمة نسبة "بواسون" الديناميكية كما في الجدول (١-٣-٨) .

$$\frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{(1-\nu)} = \frac{4n^2 L^2}{v^2} \times 10^{-6} \quad (8-3-10)$$

ولا تجرى غالباً اختبارات الرنين لذلك يمكن استخدام العلاقات التجريبية لتحديد معاير المرونة الاستاتيكي والديناميكى (الذى قد يختلف من نقطة لأخرى في نفس المنشأ). الجدول (٢-٣-٨) يوضح مثلاً لـ تلك العلاقة التجريبية بين سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية ومعايير المرونة الاستاتيكي والديناميكى ، والمستندة لـ خرسانة ذات نوعيات شائعة من الركام . ويجد بالذكر أن القيم المحددة من هذا الجدول تكون دقيقة في حدود  $\pm 10\%$  .

#### ٦-٣-٨ إيجاد العلاقة بين المقاومة وسرعة انتقال النبضات

تتأثر العلاقة بين المقاومة وسرعة انتقال النبضات بعدة عوامل منها نسب مكونات الخرسانة ونوعياتها، ومحتوى الرطوبة وطريقة المعالجة وعمر الخرسانة، لذلك ينبغي استنتاج علاقة لكل نوعية محددة من الظروف. وتعتمد دقة الاستنتاج من هذه العلاقة على درجة تمثيل الظروف المستندة منها العلاقة لـ تلك بالمنشأ المختبر. كما تعتمد دقة العلاقة نفسها على عدد الاختبارات التي أجريت لاستنتاجها. ويمكن استنتاج العلاقة باستخدام عينات معملية أو قلوب خرسانية من منشأ، وقد أثبتت الخبرة العملية أن استخدام العينات المعملية يعطى تقديراً أكثر تحفظاً للمقاومة.

وفي حالة استخدام العينات المعملية يتم تغيير مقاومتها حسب الغرض من العلاقة: فيكون التحكم في مقاومة بتغيير العمر عند دراسة اكتساب المقاومة بينما يكون التحكم في المقاومة عن طريق تغيير نسبة الماء/ الأسمدة لأغراض ضبط الجودة. وتختبر عينات في الضغط أو الانحناء تعد وتختبر وفقاً للمواصفات المختصة. وتكون نتائج كل ثلاثة عينات ممثلة لنقطة واحدة في العلاقة المطلوبة. كما ينبغي ألا يزيد مدى الاختلاف في المقاومة على  $\pm 5\%$  وإلا تستبعد النتائج من الاعتبار في العلاقة.

في حالة استباط العلاقة من المنشأ يتبع إجراء اختبارات قياس سرعة الموجات على العينات في موقعها بالمنشأ قبل القطع والغمر في الماء حيث يتسبب عدم مراعاة ذلك في الحصول على قيم أعلى للسرعات. ولا يمكن في حالة المنشأ تحطيم مدى واسع من المقاومة لذلك تستبط العلاقة للمدى المحدود في المنشأ ثم يتم عمل امتداد لها حسب الحاجة.

#### ٧-٣-٨ مصادر محتملة للخطأ وكيفية تجنبها

أ - انزلاق المحول على السطح أثناء القياس في الاختبار أو عند ضبط الصفر يؤدي إلى عدم ثبات القراءة مع وجود خطأ عند الثبات (حيث يتغير الموقع النسبي للمحولات) لذلك يضغط المحول بقوة ناحية السطح المختبر في الموقع المحدد.

ب - لا يستخدم القضيب المرجعى الطويل لضبط الصفر حيث يعطي تأثير طول القياس على العيوب المحتملة في الدوائر وأدوات القياس ويكون الطول المناسب هو حوالي ٢٥٠ مم لحالة تردد الموجات في حدود ٤٥ كيلوهرتز.

ج - في حالة عدم إمكان قياس طول الانتقال بدقة على العنصر يمكن استخدام الأبعاد الاسمية (حسب الرسومات) مع ذكر السماحية فيها ولا يستخدم ذلك على الإطلاق في حالة الأطوال الأقل من ٣٠٠ مم بسبب احتمالات الخطأ المتزايدة، وعموماً يجب أن تكون الدقة في قياس طول المسار أفضل من  $\pm 1\%$ .

د - عند تصحيح السرعات بسبب وجود صلب تسليح قریب من موقع الاختبار يجب مراعاة أن النتائج تمثل الصلب والخرسانة المحيطة به وليس الخرسانة في الخط الواصل بين مركزي المحولين، لذا يجب الحذر عند تفسير النتائج.

هـ - السطح المموس والمسموى بعد الصب قد تكون له خواص مغایرة لخرسانة القلب. وعلى ذلك ينبغي تجنب إجراء القياسات عليه. وعند حتمية إجراء الاختبار على مثل هذا السطح يجب مراعاة تأثير ذلك العامل - عن طريق إجراء قياسات لمسافات طويلة في حالة الانتقال غير المباشر مثلاً.

و - الشرخ السطحى المغلق بالضغط أو المملوء بالماء يكون غير مرئى بالنسبة للنبضات ، لذلك يجب مراعاة حالة الإجهادات فى العنصر وكذلك محتوى الرطوبة عند محاولة استنتاج عمق شرخ سطحى.

ز - قياس سمك الطبقة السطحية ذات النوعية الرديئة يكون فى حالة وجود مسطح كبير تالف من الخرسانة ولا يستخدم لحالة التشخيص المحدود مثلاً.

ح - تتأثر سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية بدرجة حرارة الخرسانة المختبرة إذا كانت خارج المدى ( $\pm 30^{\circ}\text{C}$ ) ولذلك يجرى تصحيح للسرعات حسب الجدول (٣-٣-٨).

ط - لا تتأثر سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية بشكل ومقاس العنصر الخرسانى المختبر إلا إذا كانت قيمة أقا، بعد للعنصر أقل من الطول الموجى للبنية المستخدمة فى الاختبار. حيث يتسبب ذلك فى نقص واضح لسرعة المحددة. لذلك يجب ألا يقل الحد الأدنى بعد العنصر المختبر عن القيم الموضحة في الجدول (٤-٣-٨).

ى - عند مقارنة نوعيات خرسانة فى منشآت مختلفة أو عناصر مختلفة فى نفس المنشأ ينبغي مراعاة تشابه الظروف فى جميع الحالات من حيث تكوين الخرسانة و محتوى الرطوبة والعمر و درجة الحرارة ونوع الأجهزة المستخدمة وترتيب المحوولات وإلا لا تصبح المقارنة.

#### ٨-٣-٨ التقرير

يجب أن ينص التقرير على المواصفة القياسية التي تم إجراء اختبار قياس سرعة الموجات فوق الصوتية وفقاً لها ، كما يجب أن يحتوى على البيانات التالية:

- ١ - تاريخ وتوقيت ومكان الاختبار.
- ٢ - وصف المنشأ أو العينة المختبرة.
- ٣ - التركيب الاسمي للخرسانة ويشمل:
  - نوع الأسمنت
  - محتوى الأسمنت
  - نسبة الماء إلى الأسمنت
  - نوع الركام ومقاسه
  - الإضافات المستخدمة (إن وجدت)
- ٤ - نوع وظروف المعالجة- درجة الحرارة وعمر الخرسانة عند الاختبار.

- ٥ - مواصفات البيئة التي صممت لها الخرسانة.
- ٦ - اسكتش يوضح وضع محولات الطاقة ومسار الموجات. كما يوضح عليه ترتيب صلب التسليح وأية فتحات مجاورة لموقع الاختبار.
- ٧ - حالة السطح (من حيث النعومة وجود الشروخ أو الفجوات السطحية من أي نوع).
- ٨ - حالة الرطوبة الداخلية وظروف المعالجة الطويلة (بقدر الإمكان).
- ٩ - نوع الجهاز ونشأه ودقة قرائته للسرعة وتعدد الموجات المستخدمة ومميزات الجهاز الأخرى.
- ١٠ - القيم المقاسة لسرعة النبضات.
- ١١ - القيم المصححة لسرعة النبضات (بسبب وجود صلب التسليح مثلًا) إذا لزم الأمر.

#### ٩-٣-٨ المراجع

##### - BS 1881 Testing Concrete

- Part 5 Methods for testing hardened concrete for other than strength.
- Part 108 Methods for making test cubes from fresh concrete.
- Part 109 Methods for making test beams from fresh concrete.
- Part 110 Methods for making test cylinders from fresh concrete.
- Part 114 Methods for determination of density of hardened concrete.
- Part 116 Methods for determination of compressive strength of concrete cubes.
- Part 119 Methods for determination of compressive strength using portions of beams broken in flexure (equivalent cube method).
- Part 120 Methods for determination of compressive strength of concrete cores.
- Part 201 Guide for use of non-destructive methods of test for hardened concrete.
- Part 202 Recommendations for surface hardness testing by rebound hammer.
- Part 204 Recommendations for the use of electromagnetic cover measuring devices.

##### BS 6100 Glossary of building and civil engineering terms

- Part 6 Concrete and Plaster.
- BS 1881 Testing Concrete

- Part 203 Recommendations for measurement of velocity of ultrasonic pulses in concrete
- BS 3683 Glossary of terms used in non-destructive testing

Part 4 Ultrasonic flaw detection.

- BS 6089 Guide to assessment of concrete strength in existing buildings
- ACI 228-R-89 In-place methods for determination of strength of concrete.
- ACI Monograph No. 9 - Testing hardened concrete: nondestructive methods.

جدول (٨-٣-١) قيم تسبب " بواسون " الديناميكية

| $\frac{nL}{v}$ | v    |
|----------------|------|
| 0.257          | 0.45 |
| 0.342          | 0.40 |
| 0.395          | 0.35 |
| 0.431          | 0.30 |
| 0.456          | 0.25 |
| 0.474          | 0.20 |
| 0.487          | 0.15 |
| 0.494          | 0.10 |
| 0.499          | 0.05 |

جدول (٨-٣-٢) قيم تجريبية لمعايير المرونة الإستاتيكي والديناميكي  
بدلالة سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية


| سرعة انتقال النبضات<br>(كم/ثانية) | معايير المرونة (ميجانيوتن/مم <sup>2</sup> ) |          |
|-----------------------------------|---|----------|
|                                   | دیناميکی                                    | استاتيکي |
| 3.6                               | 24 000                                      | 13 000   |
| 3.8                               | 26 000                                      | 15 000   |
| 4.0                               | 29 000                                      | 18 000   |
| 4.2                               | 32 000                                      | 22 000   |
| 4.4                               | 36 000                                      | 27 000   |
| 4.6                               | 42 000                                      | 34 000   |
| 4.8                               | 49 000                                      | 43 000   |
| 5.0                               | 58 000                                      | 52 000   |

جدول (٣-٣-٨) تأثير الحرارة على انتقال النبضات


| درجة الحرارة<br>(°م) | التصحيح في سرعة النبضات المقاسة (%) |                     |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                      | خرسانة جافة في الهواء               | خرسانة مشبعة بالماء |
| 60                   | +5                                  | +4                  |
| 40                   | +2                                  | +1.7                |
| 20                   | 0                                   | 0                   |
| 0                    | -0.5                                | -1                  |
| -4                   | -1.5                                | -7.5                |

جدول (٤-٣-٨) تأثير أبعاد العينة على انتقال النبضات

| تردد محول<br>الطاقة<br>(كيلوهرتز) | سرعة انتقال النبضات في الخرسانة (كم/ثانية) |     |     |
|-----------------------------------|--|-----|-----|
|                                   | 3.5  | 4.0 | 4.5 |
|                                   | أقل بعد عرضي (مم)                          |     |     |
| 24                                | 146  | 167 | 188 |
| 54                                | 65   | 74  | 83  |
| 82                                | 43   | 49  | 55  |
| 150                               | 23   | 27  | 30  |




شكل (١-٣-٨) دائرة قياس سرعة الموجات فوق الصوتية خلال الخرسانة




(أ) العلاقة بين قطر قضيب التسلیح ونسبة السرعة.  
(ب) قطاع عرضي في خرسانة بها تسلیح عرضي.

شكل (٢-٣-٨) تأثير صلب التسلیح على سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية خلال الخرسانة  
(حالة مسار الموجات موازی لمحور صلب التسلیح)




شكل (٣-٣-٨) معامل التصحيح للسرعة (k) لحالة مسار الموجات موازى لمحور صلب التسلیح





(ب) العلاقة بين قطر قضيب التسلیح ونسبة السرعة.

شكل (٤-٣-٨) تأثير صلب التسلیح على سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية (v<sub>c</sub>) خلل الخرسانة  
لحالة مسار الموجات عمودي على محور صلب التسلیح




شكل (٤-٣-٥) الطرق المختلفة لوضع محولات الطاقة على العنصر المختبر




(ا) القراءات لخرسانة بـ ٥٠ مم الطبا ذات جودة منخفضة.

(ب) القراءات لخرسانة متجانسة.


شكل (٦-٣-٨) تحديد سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية  
خلال الخرسانة (الطريقة غير المباشرة)



(ا) شرخ عمودي على السطح.



(ب) شرخ مائل.



(ج) تأثير الشرخ على القياسات السطحية.

شكل رقم (٧-٣-٨) تحديد عمق واتجاه شرخ سطحي